



VERARBEITUNGSHINWEISE



Härter-Komponente in die Masse-Komponente füllen und gut durchmischen.

Die Farbe kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.

Wenn die Konsistenz der Farbe zu dick ist, kann eine KonsistenzEinstellung mit unserer PROFI *RM Universalverdünnung* erfolgen, **maximal 10%**.

Die 2-Komponentengrundierung sollte nach 2 - 4 Stunden überarbeitet werden, wenn länger als 24 Stunden, dann vorherige Beschichtung mit 150-320er Schleifpapier anschleifen.

Achtung!

- ✓ Mischungsverhältnis beachten, auf dem Etikett vermerkt
- ✓ Topfzeit (Verarbeitungszeit) beachten, auf dem Etikett vermerkt
- ✓ Verbrauch: ca. 200g/m² pro Anstrich und je nach Untergrundbeschaffenheit